

美安地® M-Coat 1008 CQ

无溶剂环氧彩砂自流平

产品描述

M-Coat 1008 CQ是一种三组份、无溶剂、环氧采砂自流平材料。100%固含量的特殊配方环氧树脂和悬浮砂材料可使涂层更为多彩、美观和耐久，且更方便客户定制颜色。采用M-Top 2200超耐磨聚氨酯罩面可进一步提升涂层系统的品质。

适用场合

- 适用于商业地坪、洁净室和走廊等对观感要求较高的地面
- 可用于翻新升级旧环氧地坪
- 可在混凝土或水泥基砂浆基层上施工

产品特性

- 多彩、美观
- 机械性能强
- 耐一般化学品腐蚀
- 表面平整光洁，易于保洁
- 易于施工
- 耐磨性能优异

颜色

标准色：RAL 7001; RAL 7032; RAL 7035; RAL 6016等。特殊颜色须提前定制。

个别明亮颜色，如黄色或橙色，可能会因石英填料而呈现色差。在太阳直射作用下，地坪可能会出现褪色或变色现象。但这不会影响到涂层的功能和性能。

产品包装

树脂 (A 组分)	16 kg
固化剂 (B 组分)	4 kg
彩砂	4 kg

储存和罐装寿命

M-Coat 1008 CQ 的各组分须储存在阴凉、干燥的遮阳处。为得到最佳的施工效果，在使用前24小时需将材料存储在18-24°C的环境中。未开封的材料保质期为12个月。

与其它材料的不兼容性声明

有时，美安地产品被与其它品牌的材料同时使用，例如采用其它品牌的底涂、面涂或防潮层。如果未经美安地公司事先确认就采用其它品牌的材料，可能会损害地坪的观感和/或性能。因此，希望客户在遇到此类情况时，能够事先与美安地公司取得联系并作确认。如在未经美安地公司确认允许的情况下使用了与美安地系列产品不兼容的其它品牌材料，则美安地公司的质量保证声明将失效，并且美安地公司将不会承担由此导致任何产品的损害赔偿。

施工说明

请按照施工说明中的步骤进行施工。如遇到特殊施工环境请联系美安地公司或当地经销商进行施工咨询。

基层质量

混凝土基层应坚实，并具备足够的抗压强度，最低为 25 N/mm²。最低拉拔强度为 1.5 N/mm²。

混凝土基层含水率应不大于6%。基层表面应干燥，且无其它污染物，如油、油脂。若有疑问，请先进行小面积测试。

基层处理

混凝土基层处理可以采用无尘自动喷砂（抛丸）、铣刨、研磨等方式。使用真空吸尘器或其他方式去除所有松散物质和粉尘

M-Coat 1008 CQ
技术参数

物理特性	测试方法		结果
固含量			100 %
密度			1.4 g/cm ³
粘结强度	GB/T 6739-2006		> 2.5 N/mm ²
邵氏硬度 D	GB/T 2411-1980		≥ 80
柔韧性	GB/T 6742-2007		≤ 3
抗压强度	GB/T 3829-2006		≥ 80 Mpa
耐磨性	GB/T 1768-2006		≤ 0.03 g
施工时间	10 °C	20 °C	30 °C
	> 40 分钟	30 分钟	20 分钟
重涂时间	10 °C	20 °C	30 °C
最少	2 天	24 小时	12 小时
最多	3 天	2 天	2 天
完全固化	10 °C	20 °C	30 °C
可步行	2 天	1 天	18 小时
完全固化	10 天	7 天	5 天

基层处理应形成适合的粗糙度，以确保涂层与基层的粘结力。

薄涂系统在采用喷砂工艺处理基层时应谨慎，处理过重或处理路径有重叠可能会导致涂层无法完全掩盖基层纹理。

理论用量

- 底漆 M-Coat 10 :
0.3-0.5 kg/m²
- 批刮 M-Coat 10:
如果地面起砂严重，普通用量的底漆无法将地面的大毛细孔完全封闭。则需要加大底漆用量或用底漆加砂做二次批刮，从而完全封闭基层毛细孔。
- 面漆:
M-Coat 1008 CQ: 3.0-4.0 kg/m²

温度、湿度、露点和通风

为了使材料展现最好的施工效果，基层和空气温度最好在 10°C 到 35°C 之间；空气相对湿度应小

于 80%；在涂层未固化前应确保基层温度高于露点温度至少 3°C，以降低涂层表面结露和形成斑点的风险。在保证室内通风的同时，应避免气流直吹涂层表面。

混合比例

A : B : C = 4 : 1 : 1 (重量比)

混合材料

注意：请参阅实际施工温度下的材料可施工时长，不要混合过多的材料。

应使用可调速电动搅漆枪以 300-400 转/分钟的转速搅拌 M-Coat 1008CQ 材料。应先对 A 组分进行预搅拌；将 B 组分倒入 A 组分桶后继续搅拌至少 2 分钟至材料均匀；掺入彩砂后应继续搅拌至少 2 分钟至材料均匀。

施工方法

- 预拌料呈条状倾倒在工作面上；
- 用镘刀将材料均匀刮开、抹平；
- 施工自流平时应用针式消泡滚筒。

技术支持

更多技术信息或施工工艺请联系美安地：+86-21-5414 8261。

清洁

所有搅拌工具和施工工具用完后必须立即清洁。推荐使用 M-Clean 5221 或其他环氧溶剂进行清洁。

注意

本产品说明书上的技术数据均基于实验室测试结果，实际数据会根据不可抗力因素而有所不同。

当地规定

由于当地规范的不同，产品性能要求可能随国家的变化而变化。不得将液态和未完全固化的产品或清洗剂排入水沟，以免污染水源及土壤，应按当地的规定处理。完全固化的产品，在符合当地规定的前提下，可按普通废料处理。

具体信息请咨询美安地。

保护措施

在室内、地沟、竖井处施工需提供足够的通风，施工时应远离明火，包括焊接。

安全

美安地公司建议所有施工人员在搅拌和/或施工美安地材料之前，先阅读并理解相关材料说明书。

注意事项

施工区域必须保持通风畅通。如有必要可以使用呼吸罩。避免涂料与眼睛、皮肤和衣服的接触。施工人员可以使用手套和防护乳液。如果皮肤接触到涂料，马上用肥皂和清水进行清洗。如果眼睛接触到涂料，须立即用适量清水进行清洗并进行专业医疗治疗。皮肤或眼睛如接触到涂料不及时处理的话，会造成严重的健康问题！在不使用涂料时保持桶装密闭。本产品只用于工业用途，严禁口服。不得让儿童接近本产品。

美安地, Revised Feb. 2023

上海中春路7001号明谷科技园D栋
Tel: +86-21-5414 8261
E-mail: info@mdicoatings.cn
Website: www.mdicoatings.cn